

ВИТТОЛ-1

ТУ РБ 14502745.001-98.

Удостоверение о Государственной гигиенической регистрации
№08-33-Р.6427.



Водоэмульгируемый концентрат смазочно-охлаждающей жидкости (эмульсол). Содержит минеральное масло.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для смазки форм (опалубок) при производстве железобетонных изделий как непосредственно эмульсолом, так и приготовленной из него водной эмульсией.

ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭМУЛЬСИИ

- ▶ Подогреть пожарно-питьевую воду до температуры - 45...50°C. Использование технической воды не допускается.
- ▶ Растворить в воде кальцинированную соду (ГОСТ 5100-85) в соотношении 4,0...4,5 грамм на 1 литр воды.
- ▶ В приготовленный содовый раствор воды добавить эмульсол ВИТТОЛ-1 в пропорции: 40% - эмульсола ВИТТОЛ-1, 60% - содового раствора и перемешивать в течение 20...30 минут.
- ▶ Приготовленная эмульсия хранится 2...3 дня при постоянном перемешивании.
- ▶ Всегда добавляйте эмульсол в содовый раствор воды, а не наоборот! Это принципиально распространяется на все эмульсии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Единица измерения	Значение
Плотность при 20 °С	кг/м ³	880-940
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	25-75
Температура вспышки в открытом тигле	°С	>140
Кислотное число	мг КОН/г	2-10 (по ТУ) 6-8 (фактически)
Внешний вид	маслянистая жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета	

ООО «Сервовит Северо-Запад»
г. Санкт-Петербург +7 (812) 380-14-85